



## WISA-Form Spruce

upprättad/rev. 2016-09-30

sida 1 (2)

### Leverantör

Ljungberg Fritzoë AB  
Industrigatan 7  
641 34 Katrineholm

Tel: 0155-26 78 10  
info@ljungbergfritzoë.se  
www.ljungbergfritzoë.se



### Produktnamn

WISA-Form Spruce

### Produktbeskrivning

Plywood tillverkad av sammanlimmade korslagda granfaner. Skivan är belagd med en slät ljus transparent fenol film, 120 g/m<sup>2</sup>, på båda sidor. Den är även WBP-limmad och kantförseglad med två lager av utomhusbeständig färg.

Densiteten är c:a 500 kg/m<sup>3</sup>.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

### Användningsområde

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till formgjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (t ex i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc).

Alla råa kanter efter bearbetning (t ex borrar, sågning, mm) skall kantförseglas med utomhusbeständig färg för att förhindra vatten-/fuktrinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas.

WISA-Form Spruce kan normalt återanvändas 5 till 10 gånger.

Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

### Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, sörj för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.



OBS! Om skivorna ligger obandade (dvs utan emballage och kantband) skall de endast förflyttas manuellt. Vid mekanisk förflyttning finns en stor risk att bunten "kalvar" eftersom den filmbelagda plywoodens yta är hal.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

**Tillgängliga Format/Tjocklek/Antal per paket**

12x600x2500 mm (7 ply)	- 75 st/pkt
12x600x3000 mm (7 ply)	- 75 st/pkt
12x1200x1200 mm (7 ply)	- 50 st/pkt
12x1200x2500 mm (7 ply)	- 75 st/pkt
15x1200x2500 mm (7 ply)	- 65 st/pkt
18x1200x2500 mm (9 ply)	- 50 st/pkt
21x1200x2500 mm (9 ply)	- 45 st/pkt

Första måttet anger fiberriktningen.

Andra tjocklekar och format kan offereras på begäran.

**Toleranser**

Tjocklek:	12 mm: +/- 0,5 mm
	15 mm: +0,3/-0,7 mm
	18 mm: +0,1/-0,9 mm
	21 mm: +0/-1,0 mm

Längd: +/- 3 mm

Bredd: +/- 1 mm

Vinkelräthet: +/- 1 mm/m

**Avfallshantering**

Avkap och förbrukade skivor sorteras som deponi och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.